


**КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ****Кизельгур DADI Jilin BS20 (low iron) средний****Физические свойства:**

№	Параметр, ед. изм	Результаты испытаний
1	Структура	Обожженный
2	Цвет	Желтовато-бежевый/ розовый
3	Проницаемость (дарси)	0,23
4	Плотность влажная масса(г/см3)	0,39
5	Насыпная плотность (г/см3)	0,45
6	+150 Mesh (%)	0,60
7	pH (10% суспензии)	7,8
8	Свободная влага (%)	0,50

**Химический анализ:**

№	Параметр, ед. изм	Результаты испытаний
1	SiO <sub>2</sub> , %	89,60
2	Al <sup>2</sup> O <sub>3</sub> , %	3,02
3	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %	1,50
4	TiO <sub>2</sub> , %	0,07
5	CaO, %	0,21
6	MgO, %	0,28
7	Потери при прокаливании, %	0,22



**АНТОНОВА А.И.**  
**ПО ДОВЕРЕННОСТИ**  
№ 16/03-22 ОТ 16.03.2022