

## КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

### Кизельгур DADI Jilin BS5 (low iron) полирующий

#### Физические свойства:

№	Параметр, ед. изм	Результаты испытаний
1	Структура	Обожженный
2	Цвет	Желтовато-бежевый/ розовый
3	Проницаемость (дарси)	0,03
4	Плотность влажная масса(г/см <sup>3</sup> )	0,41
5	Насыпная плотность (г/см <sup>3</sup> )	0,53
6	+150 Mesh (%)	0,89
7	pH (10% суспензии)	7,20
8	Свободная влага (%)	0,50
9	BSI (mg/kg)	≤80

#### Химический анализ:

№	Параметр, ед. изм	Результаты испытаний
1	SiO <sub>2</sub> , %	89,85
2	Al <sup>2</sup> O <sub>3</sub> , %	3,02
3	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %	1,42
4	TiO <sub>2</sub> , %	0,07
5	CaO, %	0,23
6	MgO, %	0,27



АНТОНОВА А.И.  
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
 № 16/03-22 ОТ 16.03, 2022