

КАЧЕСТВЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Кизельгур DADI Jilin ZBS100 (low iron) грубый

Физические свойства:

№	Параметр, ед. изм	Результаты испытаний
1	Структура	Подвергнутый термощелочной обработке
2	Цвет	Белый
3	Проницаемость (дарси)	1,43
4	Плотность влажная масса(г/см3)	0,34
5	Насыпная плотность (г/см3)	0,45
6	+150 Mesh (%)	4,0
7	pH (10% суспензии)	9,62
8	Свободная влага (%)	0,50
9	BSI (mg/kg)	≤80

Химический анализ:

№	Параметр, ед. изм	Результаты испытаний
1	SiO ₂ , %	88,70
2	Al ² O ₃ , %	2,82
3	Fe ₂ O ₃ , %	1,64
4	TiO ₂ , %	0,07
5	CaO, %	0,18
6	MgO, %	0,20
7	Потери при прокаливании, %	0,12

АНТОНОВА А.И.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№16/03-22 ОТ 16.03.2022