

Характеристики

Минералогический Диатомит-на основе Диоксида кремния
Тип..... Кальцинированный
Физическая форма..... Сухой порошок
Форма частиц..... Различные формы структур диатомовых водорослей
Цвет Розовый/полированный желтый
Проницаемость (PFRv) (1)..... 16-24 (0.026-0.058 дарси)
Макс. Wt. % Удержанный на стандартном US Сито № 40 (2)..... 0,2
Макс. Wt. % Удержанный на стандартном US. Сито № 140 (2)..... 1,5

Присущие свойства (не часть спецификации)

Содержание влаги, Wt. % <0,5
pH (10% суспензии) 5,0-10,0
Удельный вес 2,25
Примерная насыпная плотность lbs/ft³..... 7-12
Средний диаметр частиц (3) (мкм) 14-18

Дополнительная информация

Место отгрузки базальт, Н.В.

(1) Водопроницаемость Расход

(2) Alpine Air Jet Сито или Wet Сито

(3) Лазерная дифракция в воде